ADHERE FIX

PASTA ADESIVA PARA SUPORTES EM GESSO CARTONADO E RENOVAÇÃO

TC.E.1058.6

1. DESCRIÇÃO

A pasta adesiva ***ADHERE FIX*** é uma cola de construção pronta a aplicar, de tempo aberto alongado (classificação D1E de acordo com NP EN 12004), formulada a partir de resinas sintéticas em dispersão aquosa, inertes e aditivos específicos orgânicos e/ou inorgânicos.

A pasta ***ADHERE FIX*** é comercializada na cor branca.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O ***ADHERE FIX*** é uma pasta adesiva, com reduzida absorção de água, adequada para colagens de revestimentos cerâmicos e rocha ornamental de médio formato em paredes interiores (área máxima recomendado 1600 cm²).

A pasta adesiva ***ADHERE FIX*** é especialmente vocacionada para colagens sobre suportes à base de gesso: gesso cartonado, gesso projetado, blocos de gesso.

Pode ainda ser aplicada sobre suportes de base cimentícia (reboco areado e betão) e à base de cal (argamassas de cal e ou cimento).

Para utilizações não correntes ou sobre suportes particulares, aconselhamos o contacto com o nosso Serviço Técnico Comercial.

3.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PASTA	VALOR	NORMA
Massa volúmica	1,75 kg/l ± 0,05 kg/l	-
Consumo teórico	2,0 kg/m^2 – Colagem simples 4,0 kg/m^2 – Colagem dupla	-

PRODUTO ENDURECIDO	VALOR	NORMA
Aderência inicial ao corte	≥ 1,0 N/mm^2	EN 1324
Aderência à tracção após acção do calor	≥ 1,0 N/mm^2	EN 1324
Aderência à tração após tempo aberto prolongado (após 30 min.)	≥ 0,5 N/mm^2	EN 1346

4. APLICAÇÃO

Preparação de suportes

Os suportes devem estar limpos e isentos de poeiras, óleos descofrantes, eflorescências e/ou quaisquer outras matérias que possam afetar a sua aderência. Devem ainda encontrar-se devidamente regularizados, desempenados e com a superfície coesa. O desempeno pode ser verificado com recurso a uma régua metálica de 2m.

Sobre suportes muito absorventes, deverá proceder-se ao seu humedecimento antes da aplicação. No entanto, não devem estar saturados de água no momento da aplicação.

Preparação da mistura

A pasta adesiva ***ADHERE FIX*** é uma cola pronta a aplicar. No entanto, antes da sua utilização, a pasta deve ser agitada para se tornar mais fluida.

Aplicação

Estender a pasta sobre o suporte em panos pequenos, adequados às condições de temperaturas e humidade atmosféricas. Regularizar a superfície obtida com pente ou talocha denteada com dimensão adequada à peça a aplicar. A peça a colar deve ser pressionada contra o suporte, com um leve movimento e o auxílio de um maço de borracha, até se obter o total esmagamento do cordão da pasta. Levantar as peças e verificar se o tardoz tem, pelo menos, 90% da sua área coberta pela cola.

Para impermeabilização de suportes de gesso realizar, antes da colagem, um barramento de ***ADHERE FIX*** no suporte, incorporando uma rede de fibra de vidro de malha (2 x 2) mm.

Secil Argamassas

Secil Martingança, S.A.
Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal
Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt

www.secilargamassas.pt

A espessura final desta camada deve ser entre 1,5 mm e 2 mm. Aguardar no mínimo 24 horas antes da colagem do revestimento.

Os cerâmicos a colar não devem ser molhados no seu tardoz. Para peças com área superior a 450 cm² deve proceder-se à colagem dupla.

Deve prever-se juntas entre peças com um espaçamento mínimo de 2 mm, para facilitar o processo de secagem da pasta. Sobre suportes de baixa absorção, como é o caso de cerâmica ou tinta, o ***ADHERE FIX*** seca mais lentamente. Deste modo, recomenda-se sempre aguardar 48 horas antes da betumação das juntas.

Restrições

Não utilizar o ***ADHERE FIX*** em espessuras elevadas sobre o risco de aumentar demasiado o tempo de secagem da pasta.

A pasta adesiva nunca deve ser aplicada em porções isoladas, mas sim cobrindo a totalidade do suporte a revestir com cerâmico / rocha ornamental. O mesmo se aplica nos casos em que é recomendado o recurso a colagem dupla, relativamente ao tardoz do elemento a colar.

Não aplicar o ***ADHERE FIX*** em exteriores; suportes em mau estado e locais em imersão tais como: saunas, piscinas e tanques.

O ***ADHERE FIX*** não deve ser aplicado quando a temperatura ambiente ou do suporte é inferior a 5°C ou superior a 30°C.

Conselhos complementares

- Não deve ser aplicada qualquer argamassa que tenha ultrapassado o seu tempo aberto. Não amolentar as argamassas pela adição de água, após preparação;
- Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, devendo o ***ADHERE FIX*** ser aplicado tal como é apresentado na sua embalagem de origem.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Balde de plástico de 20 kg em paletes plastificadas de 33 baldes.



Validade

12 Meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. PRODUTOS ASSOCIADOS

- **ADHERE Cor**
  (Argamassa colorida para betumação de juntas interiores)

CE

11

ADHERE FIX

EN 12004:2007 + A1:2012

D1E – Cola em dispersão, com tempo aberto alongado, para aplicações interiores.

Declaração de desempenho TC.E.0961

Laboratório notificado nº 0855

7. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Não deitar resíduos no esgoto;
- Utilizar somente em locais bem ventilados;
- Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;
- Conservar fora do alcance das crianças.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorrecta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Fevereiro de 2017
TC.E.1058.6

Secil Argamassas

Secil Martingança, S.A.
Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal
Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt