SecilTEK AD 05

REGULADOR CROMÁTICO

TC.E.026.9

1. DESCRIÇÃO

O ***SecilTEK AD 05*** é uma resina acrílica em dispersão aquosa, com adição de cargas e pigmentos

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O ***SecilTEK AD 05*** utiliza-se sempre que se pretenda obter uma uniformidade de coloração em superfícies de betão, branco ou cinzento, mantendo o seu aspecto natural e garantindo melhor afinidade que as pinturas tradicionais.

3.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PASTA	VALOR
Aspecto	Líquido incolor branco
Massa volúmica a 25 °C	1,08 ± 0,03 kg/l
Viscosidade K.U	90 - 100
Rendimento teórico	1 l /20 m^2/ demão

4. APLICAÇÃO

Preparação de suportes

Os suportes devem estar secos, limpos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como de qualquer tipo de material que afecte as normais condições de aderência. Em aplicações sobre suportes antigos ou em operações de reabilitação de rebocos antigos, sugerimos a consulta prévia dos nossos Serviços Técnicos.

Preparação do Produto

APRESENTAÇÃO	PREPARAÇÃO	APLICAÇÃO
Regulador cromático	1l de SecilTEK AD 05 para 1 l de água e 1 l de cimento Portland* (CEM II / B-L 32,5 N)	Aplicado a rola nas demãos necessárias ao acabamento pretendido

*Consoante o tipo de betão a tratar, deve adicionar-se cimento Portland branco ou cinzento (CEM II / B - L 32,5 R (br) ou CEM II / B - L 32,5 N).

A quantidade de cimento na mistura poderá ser reduzida, até a um limite de 15 %, em função da tonalidade pretendida para a superfície final.

O tempo de secagem por demão é de 2 a 4 horas, em condições normais de temperatura (5º a 30ºC). Deve reservar-se um intervalo de 6 a 12 horas entre aplicações de demão consecutivas.

Não devem ser realizadas aplicações com chuva ou com humidade muito elevada ou quando seja previsível a ocorrência de chuva nas 24 h posteriores à aplicação do ***SecilTEK AD 05.***

Em superfícies de betão, objecto de reparação com ***REABILITA RB 50*** ou ***REABILITA RB 51*** e com ***REABILITA RB 60*** ou ***REABILITA RB 61***, o número de demãos a aplicar deve assegurar a completa cobertura das diferenças de tonalidade obtidas durante a operação.

Em caso de dúvida aconselhamos a consulta aos Nossos serviços Técnicos.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Jerrican de 20l em paletes plastificadas de 22 jerrican.



Validade

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

Secil Argamassas

Secil Martingança, S.A.
Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal
Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt

6. PRODUTOS ASSOCIADOS

- **REABILITA RR 50 /51**
  (Argamassa de reparação de betão)
- **REABILITA RR 60 /61**
  (Pasta de acabamento de betão)

7. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Não respirar a névoa;
- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Usar vestuários de protecção e luvas adequadas;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Conservar fora do alcance das crianças.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorrecta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Julho de 2013
TC.E.026.9