SecilTEK AD 20

PRIMÁRIO ANTI - ALCALINO PARA REVESTIMENTOS ACRÍLICOS

TC.E.049.5

1. DESCRIÇÃO

O ***SecilTEK AD 20*** é um primário anti-alcalino, baseado em resinas acrílicas e cargas minerais.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O ***SecilTEK AD 20*** utiliza-se sobre superfícies verticais e inclinadas de natureza cimentícia em interiores e exteriores sempre que se pretenda preparar o suporte para receber o acabamento acrílico ***REVDUR***.

3.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PASTA	VALOR
Aspecto	Diversas cores
Densidade	1,50 ± 0,05 kg/l
Viscosidade	100 - 120 K.U.
Diluente	Água
Rendimento teórico	1 l /5 m^2/ demão

4. APLICAÇÃO

Preparação de suportes mistura

Os suportes devem estar secos, limpos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como de qualquer tipo de material que afecte as normais condições de aderência.

Em aplicações sobre suportes antigos ou em operações de reabilitação de rebocos antigos, sugerimos a consulta prévia dos nossos Serviços Técnicos.

Aplicação

Antes da aplicação, o produto deve ser agitado até à completa homogeneização.

O ***SecilTEK AD 20*** pode ser aplicado pelo menos após 2 semanas da aplicação do suporte hidráulico recorrendo à utilização de rolo anti-gota.

Restrições

O rendimento do ***SecilTEK AD 20*** deve ser respeitado conforme indicação anterior, de forma a garantir o desempenho anti-alcalino.

O ***SecilTEK AD 20*** não deve ser aplicado a temperaturas ambientais e de suporte inferiores a 5 ºC e superiores a 30 ºC.

Em tempo seco ou de forte exposição aos ventos, deve proceder-se à protecção das fachadas, de modo a minimizar a acção directa do vento.

Não se deve realizar a aplicação do produto com chuva ou humidade muito elevada ou que esteja prevista chuva nas 24 horas seguintes à aplicação. Estas condições podem comprometer a normal secagem do ***SecilTEK AD 20***.

Conselhos complementares

Não adicionar quaisquer outros produtos ao ***SecilTEK AD 20*** devendo este, ser aplicado tal qual como apresentado na sua embalagem de origem.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Baldes de 15 l em paletes plastificadas de 33 Baldes.



Validade

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. PRODUTOS ASSOCIADOS

- **REVDUR**
  (Acabamento acrílico colorido)

Secil Argamassas

Secil Martingança, S.A.
Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal
Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt



Cura do suporte no mínimo 2 semanas



Aplicação do ***SecilTEK AD 20***



Aplicação do ***REVDUR*** após 4 a 6 horas de secagem do primário

7. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- Não respirar as poeiras;
- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Usar vestuários de protecção e luvas adequadas;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Conservar fora do alcance das crianças;
- Valor limite da UE para este produto (Cat A/i): 140 g/L (2010). Este produto contém no máximo 140 g/L COV , segundo a directiva 2004 /42/EC.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorrecta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Agosto de 2013
TC.E.049.5