SecilTEK AD 21

PRIMÁRIO REGULADOR DE SUPERFÍCIE E PROMOTOR DE ADERÊNCIA

1. DESCRIÇÃO

O ***SecilTEK AD 21*** é um primário baseado num copolímero acrílico.

Como principais características salienta-se a excelente adesão sobre substratos minerais, boa resistência à alcalinidade e excelente capacidade de aglutinação sobre suportes friáveis ou bastante degradados.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O ***SecilTEK AD 21*** utiliza-se sobre superfícies verticais ou horizontais em interiores e exteriores e tem como função, regular a absorção dos suportes, promover a aderência sobre suportes difíceis, bem como, melhorar a trabalhabilidade da argamassa sobre o suporte.

O ***SecilTEK AD 21*** é utilizado como ponte de aderência em substratos difíceis no sistema ***Microcimento Secil***, tais como: suportes cimentícios antigos, contraplacado marítimo, madeira e suportes onde tenham sido removidos outros revestimentos como tinta, vernizes, madeira ou sobre suportes com resíduos ou pulverulentos.

3.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS GERAIS	VALOR
Aspeto	Liquido incolor, acabamento acetinado
Densidade	1,00 ± 0,002 kg/m^3
Consumo teórico médio [1]	15 m^2/l/demão
Intervalo de secagem entre demãos	3 h[2]
Compostos orgânicos voláteis Diretiva 2004/42/CE DL nº 181/2006	Valor limite da EU para este produto (cat A/g):30 g/l 2010; O produto contém no máximo 10 g/l

[1] Os valores são teóricos e não contemplam consumos adicionais como consequência da porosidade do suporte, perfil da superfície, variação no nivelamento, etc.

[2] Estes valores requerem condições de humidade do ar (máx. 70%) e temperatura (23°C) constantes.

4. APLICAÇÃO

Preparação de suportes

Os suportes devem estar secos, limpos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como de qualquer tipo de material que afecte as normais condições de aderência.

Em aplicações sobre suportes antigos ou em operações de reabilitação de rebocos antigos, sugerimos a consulta prévia dos nossos Serviços Técnicos.

Aplicação

Antes da aplicação, o produto deve ser agitado até à completa homogeneização.

A ponte de aderência ***SecilTEK AD 21*** deverá ser aplicada com um rolo antigota deixando-se secar num tempo mínimo de 3 horas antes da aplicação da argamassa.

Restrições

O rendimento do ***SecilTEK AD 21*** deve ser respeitado conforme indicação anterior, de forma a garantir o bom desempenho.

O ***SecilTEK AD 21*** não deve ser aplicado a temperaturas ambientes e de suporte inferiores a 5 °C, superiores a 30 °C e humidade relativa superior a 70%.

Em tempo seco ou de forte exposição aos ventos, deve proceder-se à proteção das fachadas, de modo a minimizar a acção directa do vento.

Não se deve realizar a aplicação do produto com chuva ou humidade muito elevada ou que esteja prevista chuva nas 24 horas seguintes à aplicação. Estas condições podem comprometer o normal funcionamento do ***SecilTEK AD 21***.

Conselhos complementares

Não adicionar quaisquer outros produtos ao ***SecilTEK AD 21*** devendo este, ser aplicado tal qual como apresentado na sua embalagem de origem.

Secil Argamassas

Secil Martingança, S.A.
Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal
Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt

5. EMBALAGEM E VALIDADE



Embalagem

Baldes de 1 e 5 l.

Validade

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. PRODUTOS ASSOCIADOS

- **SecilTEK MC 01**
  (Argamassa de regularização e acabamento rústico para sistema Microcimento SECIL)
- **SecilTEK MC 02**
  (Argamassa de acabamento fino para sistema Microcimento SECIL)

7. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Usar vestuários de protecção e luvas adequadas;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Conservar fora do alcance das crianças;
- Valor limite da UE para este produto (Cat A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 10 g/l COV , segundo a diretiva 2004 /42/EC.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance, não nos responsabilizamos pela sua incorrecta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso, a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares, solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Janeiro de 2017
TC.E.01104.2