SecilTEK PK 06

ACABAMENTO ESTANHADO CIMENTÍCIO

TC.E.1034.8

1. DESCRIÇÃO

O ***SecilTEK PK 06*** é uma argamassa seca, pronta a amassar, formulada a partir de ligantes mistos, fillers calcários e adições, destinada a execução de superfícies lisas, em interiores.

O ***SecilTEK PK 06*** encontra-se disponível na cor na cor cinza, sendo vocacionada para aplicação manual.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O ***SecilTEK PK 06*** é um produto destinado a conferir às superfícies um acabamento liso em paredes e tetos interiores. Utiliza-se sobre superfícies devidamente desempenadas, em camada muito fina. O desempeno das superfícies pode ser executado por uma ou várias camadas de ***RHP*** ou ***REDUR***, na variedade adequada ao suporte existente.

O ***SecilTEK PK 06*** é aplicado em obras novas ou em renovação, sobre o reboco fresco, sempre que se pretenda obter uma superfície lisa, para receber acabamento com uma tinta lisa de base aquosa.

Para utilizações não correntes ou sobre suportes particulares, aconselhamos o contacto com o nosso serviço técnico e comercial.

3.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PÓ	VALOR
Aspecto	Pó de cor branca
Granulometria	< 0,25 mm

PRODUTO EM PASTA	VALOR
Água de amassadura	43,0 ±2,0 %
Rendimento teórico	1,4 kg/m²/mm
Espessura máxima por camada	1 mm
Espessura máxima	3 mm
Tempo de espera entre camadas	Cerca de 4 horas
Tempos de espera para pintar	14 dias

Os tempos de espera recomendados são referentes à aplicação do produto em condições de temperatura e humidade normalizada.

4. APLICAÇÃO

Preparação de suportes

O ***SecilTEK PK 06*** deve ser aplicado sobre uma camada de reboco devidamente executada e desempenada. Este deve apresentar-se livre de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como qualquer tipo de material que afecte as normais condições de aderência.

O ***SecilTEK PK 06*** deve ser aplicado sobre superfícies de reboco fresco, mas suficientemente endurecido para receber este tipo de acabamento.

Em todo o caso, e tratando-se de operações de reparação/ renovação sobre suportes antigos, aconselhamos a consulta prévia dos nossos Serviços Técnicos.

Preparação da argamassa

O ***SecilTEK PK 06*** deve ser amassado com 8,5 a 9,0 litros de água (de preferência potável) por saco de 20 kg de produto, com recurso a berbequim eléctrico, de forma a obter uma pasta uniforme e sem grumos.

Aplicação

Espalhar o ***SecilTEK PK 06*** com uma talocha metálica lisa (liçosa) de forma a obter uma película fina e homogénea de forma a preencher todos os poros superficiais da base.

A segunda camada deve ser realizada após o endurecimento da primeira executando-se em seguida o número de passagens necessário à obtenção de uma textura perfeitamente lisa nunca excedendo uma espessura total de 2-3 mm.

Secil Argamassas
Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira LRA – Portugal
Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997
E-mail: comercial@secilargamassas.pt
www.secilargamassas.pt

IRP Revestimentos
Zona industrial de Rio Maior Lote 358-363
Apartado 33 | 2040-998 Rio Maior – Portugal
Tel: +351 243 909 800 | Fax: +351 243 909 809
E-mail: comercial@irp.pt | www.irp.pt

SecilTEK PK 06

ACABAMENTO ESTANHADO CIMENTÍCIO



Aplicação do primeiro barramento



Obtenção do acabamento liso



Aspecto da superfície final

Antes da aplicação do acabamento com uma tinta de base aquosa, deixar o ***SecilTEK PK 06*** secar pelo menos 14 dias.

Restrições

O ***SecilTEK PK 06,*** não deve ser aplicado a temperaturas ambientes e de suporte inferiores a 5 °C e superiores a 30 °C.


Nunca deve ser aplicado com espessura total superior a 3 mm.

Caso se pretenda a aplicação do ***SecilTEK PK 06*** sobre rebocos com uma espessura superior a 2 cm, recomenda-se a não aplicação de fresco sobre fresco, sendo recomendável ao reboco um período de cura mínimo de 7 dias antes da aplicação da pasta.

Conselhos complementares

- A água de amassadura deve ser isenta de impurezas (argila, matérias orgânica), devendo, de preferência, ser potável;
- Não deve ser aplicada qualquer argamassa que tenha iniciado o processo de presa. Não amolentar as argamassas pela adição de água, após preparação;
- Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, devendo o ***SecilTEK PK 06***, ser aplicado tal como é apresentado na sua embalagem de origem.

5. EMBALAGEM E VALIDADE



Embalagem

Sacos de papel de 20 kg em paletes plastificadas de 48 sacos.

Validade

6 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Linha de produtos RHP e REDUR**
  (Rebocos hidráulicos prontos)
- **FIXDUR**
  (Argamassa de renovação)

7. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- Não respirar as poeiras;
- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;
- Conservar fora do alcance das crianças.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorrecta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Agosto de 2017
TC.E.1034.8

Secil Argamassas
Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira LRA – Portugal
Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997
E-mail: comercial@secilargamassas.pt
www.secilargamassas.pt

IRP Revestimentos
Zona industrial de Rio Maior Lote 358-363
Apartado 33 | 2040-998 Rio Maior – Portugal
Tel: +351 243 909 800 | Fax: +351 243 909 809
E-mail: comercial@irp.pt | www.irp.pt